

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR LL - ABK 2,0/400/1/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LL - ABK - 2,0 / 400
Kod znaku - rodzaj materiału - klasa wytrzymałości / gęstość

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego we wszystkich rodzajach ścian murowanych konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, łącznie ze ścianami jednowarstwowymi, szczelinowymi, działowymi, oporowymi i piwnic oraz ogólnego zastosowania poniżej poziomu gruntu, w tym ścianach przeznaczonych do ochrony ogniowej, izolacji cieplnej, izolacji akustycznej oraz budowy kominów (z wyjątkiem elementów kanału dymowych) oraz elementach zewnętrznych z osłoniętą powierzchnią licową muru.

3. Producent:

SOLBET LUBARTÓW Spółka Akcyjna
ul. Nowodworska 18; 21-100 Lubartów

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

5. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:

PN-EN 771-4:2011+A1:2015 (EN 771-4:2011+A1:2015)

Jednostka notyfikowana:

Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Certyfikacji, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa,

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyki zasadnicze		Właściwości użytkowe	
Wymiar i odchyłki wymiarów		Wymiary [mm]	Odchyłki [mm]
	Długość	590	± 1,5
	Szerokość	120 - 420	± 1,5
	Wysokość	240	± 1,0
	Płaskość powierzchni wspornych		≤ 1,0
	Równoległość powierzchni wspornych		≤ 1,0
	Odchyłki wymiarów		TLMB
Kształt i budowa		Prostopadłościan o powierzchniach czołowych: N- gładkich, NU – gładkich z uchwytem montażowym PWU - pióro – wpust z uchwytem montażowym	
Wytrzymałość na ściskanie (⊥ do powierzchni wspornej)	Kategoria elementu murowego	I	
	Średnia wytrzymałość na ściskanie	≥ 2,0 N/mm ²	
Stabilność wymiarowa (Rozszerzalność / skurcz pod wpływem wilgoci)	Umowna wielkość skurczu przy wysychaniu, $\epsilon_{cs, ref}$	≤ 0,20 [mm/m]	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie		0,30 N/mm ² (wartość ustalona wg PN-EN 998-2:2012 zał. C):	

Charakterystyki zasadnicze		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość spoiny na zginanie	w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych,	0,070 N/mm ² (wartość ustalona wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokod 6)
	w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych, spoiny czołowe wypełnione zaprawą	0,070 N/mm ² (wartość ustalona wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokod 6)
	w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych, spoiny czołowe niewypełnione zaprawą	0,050 N/mm ² (wartość ustalona wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokod 6)
Reakcja na ogień		Euroklasa A1
Absorpcja wody		NPD ¹
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej		5/10 (wartość tabelaryczna zgodna z PN-EN 1745:2012)
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	gęstość brutto w stanie suchym	375 ± 25 kg/m ³
	kształt i budowa	jak wyżej
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła		0,105 W/m·K ($\lambda_{10,drv,unit,S2}$)
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie po 15 cyklach)		Wyrób mrozoodporny
Substancje niebezpieczne:		NPD ¹

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Kierownik Działu Technologicznego

mgr inż. Adam Goleń

Kierownik
Działu Technologicznego
mgr inż. Adam Goleń

(podpis osoby upoważnionej)

Lubartów, dnia 31.05.2017 roku.

¹ Właściwość użytkowa nieustalona